















CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO

Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)

	formati EN ISO 10545-2	conforme		resistenza al gelo EN ISO 10545-12	resistente
	assorbimento acqua EN ISO 10545-3	Riferimento norma: E ≤ 0,5% Valore medio 0,08%		resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali EN ISO 10545-13	da ULA a ULB
	carico di rottura EN ISO 10545-4	conforme		resistenza a alte concentrazioni di acidi e alcali EN ISO 10545-13	da UHA a UHB
	resistenza alla flessione EN ISO 10545-4	conforme		resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina EN ISO 10545-13	UA
	resistenza all'abrasione EN ISO 10545-6	medio <150mm ³		coefficiente di attrito DIN 51130 ANSI A 137.1 (DCOF)	R10 matt R11 ultra matt >0,42
	coefficiente di dilatazione termica lineare EN ISO 10545-8	≤9 MK-1		resistenza alle macchie EN ISO 10545-14	classe 5
	resistenza agli sbalzi termici EN ISO 10545-9	resistente		resistenza dei colori alla luce DIN 51094	materiale inalterato dopo il test